











Glasurit® UP-szórható kitt, szürke

S

- Alkalmazása:** Szórható finomkitt
- Tulajdonságai:** Magas töltőképesség, szórásbiztos, felhordható vastag rétegekben
- Megjegyzések:**
- Raktározhatósága 8 hónap (20 °C)
 - **1006-26-t csak szárazon csiszoljuk!**
 - **Aktív alapozra/ washprimerre (pl. 283-150 VOC) vagy savval kezelt felületre ne alkalmazzuk**
 - **Hűvösen tároljuk!**
 - **2004/42/IIB(b)(250)249:** Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.b) felhasználásra kész beállításban max. 250 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 249 g/l.

	Felépítmény	V 1
	Keverési arány	1,4 kg 1006-26
	Edző	50 ccm 948-22, 75 ccm 948-22 15°C alatt
		
	Viszkozitás DIN 4 20°C	Szállítási viszkozitás Edényidő 20°C 25 – 30 Min.
	Felsőtartályos szórónyomás	HVLP-Pisztoly: 2,5 – 3,0 mm 2,5 – 3,0 bar
	Szórásmenetek	3 – 5 rétegvastagság 150-300µ Amennyiben >300µ szükséges, lehet egy második réteget fújni az első száradása után, köztes csiszolás nélkül
	Száradás: 20°C 60°C	3-4 h 30 Min.
	Infrarot (rövidhullám)) (középhullám)	10 Min. 15 – 20 Min.
	csiszolás Excenter	előcsiszolás P 150 kontrollfesték 581-90 finomcsiszolás P 240

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége. Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany