

Glasurit® 1K Express töltőalapozó szürke

GF

Alkalmazása: 1 K töltőalapozó, járműfényezéshez, szóróflakonban








- töltőalapozó kisebb, fémgig átsziszolt felületekhez
- korrózióvédő a Glasurit csiszolandó töltőalapozó, és töltő 285-termékekhez
- töltőalapozó Spot-Repair-hez.

Tulajdonságai:

- magas korrózióvédelem acél, horganyzott és alumínium alapokhoz
- gyors száradás
- jó felületet képez
- **2004/42/IIIB(e)(840)773:** Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.e) felhasználásra kész beállításban max. 840 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 773 g/l.

Megjegyzések:

1. Töltőalapozó / korróziógátló Glasurit 285- töltőalapozó és töltő alá

	Felhasználási terület	töltőalapozó	korróziógátló Glasurit 285- töltőalapozó és töltő alá
	Felépítmény		
	Kiadósság		
	Rázni	2 min.	2 min.
	Szórásmenetek	3-4	1-2
	Rétegvastagság	30 – 40 µm	15 - 20 µm
	Szellőzési idő 20°C	kb. 5 min.a rétegek között	10 min.
	Száradás: 20°C	1,5 – 2 h	
	60°C	30 Min.	
	Infra (rövidhullám) (középhullám)	5 min. 50% 7 min.	
	Csiszolás Kézzel	P800 vagy ultrafine szivacs	

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.







Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

Glasurit® 1K Express töltőalapozó szürke

GF

2. Töltőalapozó a spot-repair tartományban

	Alkalmazása	Töltőalapozó spot-repair rendszerben
	Felépítmény	
		Kiadósság
	Rázni	2 min.
	Szórásmenetek	3 – 4 kör sugarú szórófejet használjuk
	Rétegvastagság	30-40 µm
	Szellőzési idő 20°C	A rétegek között mattira
	Infra (rövidhullám) (középhullám)	5 min. 50% 7 min.
	csiszolás kézzel	P 800 vagy ultrafine szivacs

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany