










Glasurit® PKW-töltőalapozó VOC világos bézs

GF

Alkalmazása: Alapozás/ töltőalapozó
Tulajdonságai: magas korrózióvédelem, jó és gyors csiszolhatóság
Megjegyzések: acélra, alumíniumra + horganyzott acélra
polyeszter kittel nem átvonható!
176-72 alá ne használjuk!

2004/42/IIIB(c III)(780)760: Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.c III) felhasználásra kész beállításban max. 780 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 760 g/l.

1. Alapozás

	Alkalmazása	Alapozás	
	Felépítmény	RATIO-HS , V 1	
			Kiadósság 100 m ² /l bei 1 µm
	Keverési arány	1:1+30% 100 térf. % 283-150 VOC	
	Edző	100 térf. % 352-228	
	Hígító	30 térf. % 352-91/-50	
	szóróviszkozitás DIN 4 20°C	14 s	Edényidő 20 °C 48 h
	Felsőtartályos Nyomás	HVLP-Pisztoly: 1,7 - 1,9 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar fúvókanyomás	Hagyományos pisztoly 1,6 –1,8 mm 2,0 bar
	Szórásmenetek	1-2	
	Ecsetelés	2x hígítás nélkül	
	Rétegvastagság	10-15 µm	
	Szellőzési idő 20°C	ca. 10 Min.	

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
 A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.












Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége. Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
 Geschäftsbereich Automotive Refinish /
 Commercial Transport Coatings Solutions
 Glasuritstraße 1
 48165 Münster
 Germany

Glasurit® PKW-töltőalapozó VOC világos bézs

GF

2. Töltőalapozó

	Alkalmazása	Töltőalapozó	Nedves-a-nedvesre
	Felépítmény		
		Kiadósság 105 m ² /l 1 µm-nál	
	Keverési arány	2:1+10% 100térf. % 283-150 VOC	2:1+10% 100 térf. % 283-150 VOC
	Edző	50 térf. % 352-228	50 térf. % 352-228
	Higító	10 térf. % 352-91/-50	10 térfl. % 352-91/-50
	Edényidő 20°C	48 Std.	48 Std.
	Viszkozitás DIN 4 20°C	16-17 s	16-17 s
	Felsőtartályos Nyomás	HVLP-Pisztoly: 1,7 - 1,9 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar fúvókanyomás	Hagyományos pisztoly 1,6 –1,8 mm 2,0 bar
	Szórásmenetek	4	3
	Rétegvastagság	30-35 µm	20-25 µm
	Szellőzési idő20°C		ca. 20 Min.
	Száradás 20°C 60°C	60 Min. 20 Min.	
	Infra (rövidhullám) (középhullám)	3 Min. 5 – 10 Min.	
	Csiszolás	P 800	

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany