









Glasurit® HS áttetsző-szigetelő VOC szintelen

F

- Alkalmazása:** Tapadásközvetítő (új fényezések, felíratkozás), szigetelő (kittfoltok, csisz. karc eltakarás)
- Tulajdonsága:** Nincs csiszolás a fedőfestés előtt, gazdaságos munka, biztos feldolgozás, nem látszik szórási köd a falcokon, mivel szintelen.
- Megjegyzések:**
- Felíratkozásnál 352-50-el tisztítani
 - A 285-0 VOC alkalmazása esetén nincs zavaró aláfolyás a fólia alá.
 - Edzőt és higítót a tárgynagyság és hőmérséklet arányában válasszunk.
 - **2004/42/IIB(c II)(540)525:** Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.c II) felhasználásra kész beállításban max. 540 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 525 g/l.

| | Alkalmazása | Tapadásközvetítő / szigetelő |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Felépítmény | |
| | Kiadósság | 378 m ² /l 1 µm-nál |
|  | Keverési arány | 2 : 1 +30% 100 térf. % 285-0 VOC |
|  | Edző | 50 térf. % 929-55, -56 |
|  | Higító | 30 térf. % 352-91, -50 , -216 |
| | Edényidő 20°C | 3 h |
|  | Viszkozitás DIN 4 20°C | 16-18 s |
|  | Felsőtartályos Nyomás | HVLP-Pisztoly: 1,2 - 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar fúvókanyomás Hagyományos pisztoly 1,2 – 1,4 mm 2,0 bar |
|  | Szórásmenetek | 1 – 2 |
| | Rétegvastagság | 20 – 30 µm |
|  | Szellőzési idő 20 °C | 15 - 20 Min. |

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany