












Glasurit® HS-Thermo-töltőalapozó VOC, szürkés bézs

GF

- Alkalmazása:** Alapozó/ töltőalapozó
- Tulajdonságai:** Alkalmazható régi fényezésre, acélra, horganyra és alumíniumra
Oldószer és időjárásálló, szilárd testben gazdag (High-Solid)
Háromrétegű felépítményben korróziógátló és tapadásközvetítő alapozó a 2K-HS-töltők 285-VOC és 1K-töltőalapozó 176-72 alá
- Megjegyzések:**
- Alkalmazzunk 581-90 kontrollfestéket (jobb csiszolási eredmény)
 - **Ne alkalmazzuk alapozónak 1006-23 alá (lásd V1)**
 - **2004/42/IB(c I)(540)530:** Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.c I) felhasználásra kész beállításban max. 540 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 530 g/l.

	Felhasználási terület	Csiszolandó töltő (nedves csiszolás)	Korróziógátló/ tapadásközvetítő
	Felépítmény		
	Kiadósság	395 m ² /l 1 µm-nál	395 m ² /l 1 µm-nál
	Keverési arány	4 : 1 : 1 100 térf.% 285-16 VOC	4 : 1 : 1 100 térf.% 285-16 VOC
	Edző	25 térf.% 929-55, -56	25 térf.% 929-55, -56
	Hígító	25 Vol.% 352-91, -50, -216	25 Vol.% 352-91, -50, -216
	Viszkozitás DIN 4 20°C	19 – 22 s	19 – 22 s
	Edényidő 20°C	90 Min.	90 Min.
	Felsőtartályos Nyomás	HVLP-Pisztoly: 1,7 - 1,9 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar fúvókanyomás	Hagyományos pisztoly 1,6 –1,8 mm 2,0 bar
	Szórásmenetek	2	1 vékony réteg (takaróra)
	Rétegvastagság	50 - 60 µm	15 –20 µm
	Szellőzési idő 20°C		10 perc. 285-, 176-, 90-nél
	Száradás: 20°C 60°C	30 Min.	90 min. kittedél 839- vagy ecsetelhető kittedél 839-80 15 min. kittedél 839- vagy ecsetelhető kittedél 839-80
	Infra (rövidhullám) (középhullám)	8 Min. 10 – 15 Min.	8 min. kittedél 839- vagy ecsetelhető kittedél 839-80
	Csiszolás kézi	P 800	

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége. Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany