









# Glasurit® nedves-a-nedvesre töltő VOC, világosszürke

# F

- Alkalmazása:** Nedves-a-nedvesre töltő (gazdaságos fényezés)
- Tulajdonságai:** A csiszolási és száradási idők kiesnek, szórásbiztos, jó fedőfesték állapot, jó időjárás állóság
- Megjegyzések:**
- Töltés előtt: Finomcsiszolás a régi fényezésen és kittelési helyen P320-al (szárazon). 581-90 kontrollfestéket használjunk.
  - Az átcsiszolt helyeket alapozzuk Glasurit PKW- 283-150 VOC töltőalapozóval
  - **2004/42/IIB(c I)(540)530:** Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.c I) felhasználásra kész beállításban max. 540 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 530 g/l.

|   |                                   |  |   |
|---|-----------------------------------|--|---|
|    | <b>Felépítmény</b>                | <b>V 4</b>   |   |
|   |                                   |  | <b>Kiadósság</b> 331 m <sup>2</sup> /l 1 µm-nál |
|   | <b>Keverési arány</b>             | 3 : 1 : 1<br>100 térf. % 285-31 VOC                                |   |
|  | <b>Edző</b>                       | 33 térf. % 929-56, 55  |   |
|  | <b>Higító</b>                     | 33 térf. % 352-91/-216   |   |
|  | <b>Viszkozitás<br/>DIN 4 20°C</b> | 16 – 19 s  | <b>Edényidő 20°C</b> 2 h                        |
|  | <b>Felsőtartályos<br/>Nyomás</b>  | HVLP-Pisztoly: 1,2 - 1,3 mm<br>2,0 – 3,0 bar /0,7 bar fúvókanyomás | Hagyományos pisztoly<br>1,2 – 1,4 mm 2,0 bar    |
|  | <b>Szórásmenetek</b>              | 2 = 1x kittelésre / 1x egész felületre                             | <b>Rétegvastagság</b> ca. 20 - 35 µm            |
|  | <b>Szellőzési idő 20 °C</b>       | 10 perc. Uni / 15 – 20 perc. 2-rétegű metáll (matt)                |   |

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.  
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

BASF Coatings AG  
Geschäftsbereich Automotive Refinish /  
Commercial Transport Coatings Solutions  
Glasuritstraße 1  
48165 Münster  
Germany

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége. Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz