












Glasurit COMO töltő, szürke

F

- Alkalmazása:** 2K-akril töltő, használható csiszolandó töltőként, vagy vastag felépítésű töltőként.
- Tulajdonságai:** Biztos szórhatóság, jó nedves és száraz csiszolhatóság.
- Megjegyzések:**
- A nagyobb fémtisztára csiszolt részeket alapozza Glasurit PKW- VOC 283-150 töltőalapozóval
 - Használjon 581-90 kontrollfestéket (jobb csiszolási eredmény)
 - Használjon Glasurit COMO 929-88 edzőt, és Glasurit COMO 352-88 hígítót
 - **2004/42/IIIB(cII)(540)539:** az EU által meghatározott VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.e) használatra kész beállításban max. 540 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 539 g/l.

	Alkalmazás	Csiszolandó töltő	Vastag felépítés
	Felépítmény		
	Kiadósság		375 m ² /l 1 µm
	Keverési arány	4 : 1 : 1 100 térf.% 285-888	4 : 1 : 1 100 térf.% 285-888
	Edző	25 térf.% 929-88	25 térf.% 929-88
	Hígító	25 térf.% 352-88	25 térf.% 352-88
	Szórási viszkozitás DIN 4 20°C	18 - 22 s edényidő 20°C 1 h	18 – 22 s Edényidő 20°C 1 h
	Felsőtartályos Nyomás	HVLP-pisztoly: 1,7 - 1,9 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar fúvókanyomás	Alkalmas felsőtartályos 1,6 –1,8 mm 2,0 bar
	Szórásmenetek	2 50 – 70 µm	3 – 4 max. 150 µm
	Száradás: 20°C 60°C	4 h 30 perc.	8 h 40 perc
	Infra (rövidh.) (középh.)	8 perc. 10 - 15 perc.	8 perc. 10 - 15 perc.
	Csiszolás Kézzel	P 800	
	Excenter	P 400	

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz.

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

