



Műszaki Adatlap

Hatályos: 2017/04/26 Az alábbi verzió helyébe lép: 2008/04/28

Gépjárműipari Utópiaci Divízió

3M™ Scotch® 2328 Ragasztószalag, Maszkolószalag

1) Termékszámok

06034 - 18mm x 50m

06309 - 24mm x 50m

06311 - 36mm x 50m

51286 - 48mm x 50m

51287 - 72mm x 50m

2) Leírás és végfelhasználási célok

A Scotch® 2328 Ragasztószalag bézs színű maszkolószalag, amely elsősorban kifejezetten gépjárművek újrafényezése során használatos, de emellett egyéb alkalmazások széles körében is felhasználható. Alapfelületek széles körével és valamennyi, jelenleg használatos újrafényezési rendszerrel kompatibilis. Krepp-papírból készült, amely kiváló alakíthatóságot biztosít és jól tart a sarkok körül, biztos megfogást és tiszta, könnyű eltávolíthatóságot kínálva.

Az alábbi méretekben kapható:

Szélesség (mm): 18, 24, 36, 48, 72.

Hossz (m): 50.

Jellemzők	Előnyök	Hasznos tulajdonságok
Latexszel telített krepp	Alakíthatóság Vékonyság Oldószerállóság Kézzel könnyen téphető Jól rögzül a festékhez Hasadásállóság	Jól maszkolja az íveket Kiváló festékvonalak Megakadályozza a festék megfolyását Könnyű kezelhetőség Ellenáll a festék lepattogzását Könnyen eltávolítható
Keresztkötéses gumigyanta	Azonnali tapadás Kiváló tartóerő	Könnyen tapad Ellenáll a felemelésnek

3) Fizikai tulajdonságok

Vastagság:	0,135 mm	AFERA 4006
Tapadás acélhoz:	6,5 N/25 mm	AFERA 4001
Húzószilárdság:	88 N/25 mm	AFERA 4004



Műszaki Adatlap

Hatályos: 2017/04/26 Az alábbi verzió helyébe lép: 2008/04/28

4) Használati útmutató

1. Győződjön meg róla, hogy a maszkolandó terület/alapfelület tiszta és száraz, mielőtt felvinné rá a ragasztószalagot.

2. A szélvédőgumikat és a műanyag díszítőelemeket szilikoneltávolítóval / kémélő oldószerrel meg kell tisztítani, és biztosítani kell a szennyeződésmentességüket a ragasztószalag jobb tapadása érdekében.

3. Ha a ragasztószalagot hőkezelt és éjszakára hűlni és nedvesedni hagyta, azt javasoljuk, hogy melegítse fel a járművet a ragasztószalag eltávolítása előtt. Ennek hiányában ragasztómaradványok maradhatnak a járművön.

A Scotch® 2328 ragasztószalag számos alapfelületen, különböző hőmérsékleteken/expozíciós idővel biztosít megfelelő teljesítményt és tiszta eltávolíthatóságot. A Scotch® 2328 ragasztószalag teljesítményi paramétereinek meghatározására tesztekkel kell végezni az adott specifikus eljárásoknak megfelelően. A termékteljesítmény és a könnyű eltávolíthatóság optimumszintje 80°C és 60 perc.

5) Tárolás

Tiszta, száraz helyen tárolandó. 21°C-os hőmérséklet és 50% relatív páratartalom ajánlott.

6) Biztonság

A 3M™ Gépjárműipari Utópiaci Termékek KIZÁRÓLAG SZAKIPARI FELHASZNÁLÁSRA készültek.

A terméket mindig rendeltetésszerűen használja.

Ha oldószert, stb. használ a felületek megtisztítására a SEMFT alkalmazása előtt, ügyeljen arra, hogy az ne kerüljön a bőrre vagy szembe. Mindig viselni kell a megfelelő egyéni védőeszközöket.

Miután használat után eltávolítja a maszkolószalagot a járműről, a helyi hatósági/állami jogszabályoknak megfelelően kell a hulladékot kezelni.

7) Nyilatkozat

Minden kijelentés, műszaki információ és ajánlás általunk megbízhatónak tartott teszteken alapul, amelyek pontossága és teljessége azonban nem garantált. A termék használata előtt, kérjük, győződjön meg arról, hogy alkalmas-e a termék a kívánt célra. A jelen termékre vonatkozó garanciákat az Értékesítési Feltételek tárgyalják, amelyek az alkalmazandó hatályos jogszabályok tekintetében értelmezendők.



Műszaki Adatlap

Hatályos: 2017/04/26 Az alábbi verzió helyébe lép: 2008/04/28

További egészség- és munkavédelmi információk:

Gépjárműipari Utópiac
3M United Kingdom plc
Telefon: 0161 237 6391
Fax: 0161 237 5911
aadenquiries.uk@mmm.com
www.3Mbodyshop.co.uk