

# Glasurit® HS-mattpaszta



**Alkalmazása:** HS mattpaszta a 22-es sor és a 923 szintelen lakk részére

**Tulajdonságai:** Jól keverhető

**Megjegyzések:** ■ Műanyagokon való alkalmazásra is, Glasurit 522-111 lágyító adalék nélkül

Csak a napi szükségletet keverjük be, mivel a tárolásnál a fényességi fok változik!  
**A HS-mattpaszta 522-322 hozzáadása után megkeverni!**

	Alkalmazása	22 VOC 3.5 sor	923- szintelen lakk
	<b>Felépítmény</b>		
	<b>1. lépés:</b> Keverési arány	<u>félfényes</u> 100 súly.% 22 VOC 3.5 25 súly.% 522-322  <u>selymfényű</u> 100 súly.% 22 VOC 3.5 35 súly.% 522-322  <u>fél matt</u> 100 súly.% 22 VOC 3.5 45 súly.% 522-322	<u>félfényes</u> 100 súly.% 923- 25 súly.% 522-322  <u>selymfényű</u> 100 súly.% 923- 50 súly.% 522-322  <u>fél matt</u> 100 súly.% 923- 70 súly.% 522-322
	<b>2. lépés:</b> Keverési arány	2 : 1 + 10% 100 térf.% 22 VOC 3.5 , 923-	
	<b>Edző</b>	50 térf. % 929-31/-33	
	<b>Higító</b>	10 térf. % 352-50/-91/-216	
	<b>Viszkozitás</b> DIN 4 20°C	20 - 22 s	<b>Edényidő 20°C</b> 2 - 3 h
	<b>Felsőtartályos</b> Nyomás	HVLP-Pisztoly: 1,2 - 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar fúvókanyomás	Hagyományos pisztoly 1,2 – 1,4 mm 2,0 bar
	<b>Szórásmenetek</b>	2	<b>Rétegvastagság</b> ca. 50 - 70 µm
	<b>Száradás:</b> 20°C 60°C	929-33: 8 h 30 Min.	929-31: 6 h 20 Min.
	<b>Infrar( rövidhullám )</b> ( középhullám )	8 Min. 10 – 15 Min.	

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.  
 A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

BASF Coatings AG  
 Geschäftsbereich Automotive Refinish /  
 Commercial Transport Coatings Solutions  
 Glasuritstraße 1  
 48165 Münster  
 Germany

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat ( termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz