

## Glasurit® Katafix



- Alkalmazása:** Szárításgyorsító, higított aktivátor, az edényidő csak kismértékben rövidül.
- Tulajdonságai:** A szórásbiztonság javítása, meg és átszáradás, letakarhatóság, használata részfényezésnél
- Megjegyzések:** ■ Ne használjuk Glasurit 923- szintelen lakkokhoz!

	<b>Felépítmény</b>		
	<b>Keverési arány</b>	2 : 1 + 10 % 100 térf. % 22 VOC 3.5	
	<b>Edző</b>	50 térf. % 929-31/-33	
	<b>Higító</b>	10 térf. % 522-66	
	<b>Viszkozitás DIN 4 20°C</b>	16 s	<b>Edényidő 20°C</b> 5 h
	<b>Felsőtartályos Nyomás</b>	HVLP-Pisztoly: 1,2 - 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar fúvókanyomás	Hagyományos pisztoly 1,2 – 1,4 mm 2,0 bar
	<b>Szórásmenetek</b>	2	<b>Rétegvastagság</b> 50-70 µm
	<b>Száradás:</b> 20°C 60°C	6 h 25 Min.	
	<b>Infra ( rövidhullám ) ( hosszúhullám )</b>	8 Min. 10 – 15 Min.	

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.  
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat ( termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG  
Geschäftsbereich Automotive Refinish /  
Commercial Transport Coatings Solutions  
Glasuritstraße 1  
48165 Münster  
Germany