

Glasurit® 2K EP töltőalapozó szürke

GF







Alkalmazása:

- 2K töltőalapozó, a járműfényezések javítására, szóróflakonban
- töltőalapozó, kisebb fémesre átcsiszolt helyeken belső felületeknél
 - korróziógátló Glasurit 285- töltőalapozó/ töltő alá

Tulajdonságai:

Jó korróziógátlás, és töltőképesség

2004/42/IB(e)(840)546: Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.e) felhasználásra kész beállításban max. 840 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 546 g/l.

| | Felhasználási terület | Alapozó | töltőalapozó |
|---|-----------------------|---|--------------|
|  | Felépítmény | | |
|  | Rázni | Az edzőpatront a 2K dobozban aktiválni min 2 percet rázni | |
| | Edényidő 20°C-on | 24 óra | |
|  | Szórásmenetek | 1-2 | |
| | Rétegvastagság | 15 – 25 µm | |
|  | Szellőzési idő 20°C | 10-20 perc | |
|  | Infra (rövidhullám) | 11 perc | |
|  | Csiszolás Kézzel | P800 | |

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, foto, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége. Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany