

Glasureit® Soft-kitt



Alkalmazása:

Horpadások kitöltésére, gyorsan szárad, könnyen csiszolható

Tulajdonságai:

Szilárd testben gazdag (High Solid), általánosan használható: acéllemez, horganyzott lemez, alumínium, gyorsan szárad, könnyen csiszolható.

- a kittet és a piros edzőt jól keverjük össze (ne legyen márványhatás). 3 %-nál több edzőt ne adjunk hozzá (A peroxyd túladagolás elszínezi a fedőfestéket).

Megjegyzések:

- **2004/42/II(b)(250)180:** Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.b) felhasználásra kész beállításban max. 250 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 180 g/l.

	Alkalmazása	Soft-kitt 839-55
	Felépítmény	
	Keverési arány	100 % 839-55
	Edző	3 % 948-36
	Hígító	
	Edényidő 20°C	5 Min.
	Száradás: 20°C 60°C	15 Min.
	Infra (rövidhullám) (középhullám)	4 Min. 5 – 10 Min.
	Csiszolás Excenter	P80 / P150 / P240

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége. Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasureitstraße 1
48165 Münster
Germany