

Glasurit® RATIO soft kitt



- Felhasználása:** Horpadások kitöltésére, gyorsan szárad, könnyen csiszolható
- Tulajdonságai:** Szilárd testben gazdag (High Solid), általánosan használható: acélra, horganyzott acélra, alumíniumra, gyorsan szárad, könnyen csiszolható.
- Megjegyzések:**
- Jól keverje össze a kittet és az edzőt (homogén színig, ne legyen márványos)
 - Az edző mennyisége ne haladja meg a 3 %-ot.
 - A peroxyd túladagolása a fedőfesték elszíneződését okozza!
 - **2004/42/II(b)(250)180:** az EU által meghatározott VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.b) használatra kész beállításban max. 250 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 180 g/l

	Alkalmazása	839-55 soft kitt	839-55/K soft kitt
	Felépítmény		
	Keverési arány	100 súly.% 839-20 (doboz)	100 súly.% 839-20K (tubus)
	Edző	3 súly.% 948-36	948-52 mennyisége az adagoló szerint
	Higító		
	Edényidő 20°C	5 perc	5 perc
	Száradás: 20°C 60°C	15 perc	15 perc
	Infra (rövidh.) (középh.)	4 perc. 5 – 10 perc.	4 perc. 5 – 10 perc.
	Csiszolás Excenter	P 80/150/240	P 80/150/240

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz.

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

