

Glasurit® COMO kitt



- Alkalmazása:** Durva és finomkitt
- Tulajdonságai:** Szilárd testben gazdag (High Solid), általánosan használható a járműfényezésben: acéllemez, horganyzott lemez, alumínium, gyorsan szárad, könnyen csiszolható, jól tapad
- Megjegyzések:**
- a kittet és a piros edzőt jól keverjük össze (egyenletes szín, ne legyen márványhatás)
3 %-nál több edzőt ne adjunk hozzá, a peroxyd túladagolás elszínezi a fedőfestéket
 - **2004/42/IIB(b)(250)180:** Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.b) felhasználásra kész beállításban max. 250 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma VOC-Gehalt von 180 g/l.

	Alkalmazása	Durva és finomkitt 839-88
	Felépítmény	
	Keverési arány	100 súly.% 839-88
	Edző	2 – 3 súly.% 948-88
	Higitó	
	Edényidő 20 °C	4 – 5 Min.
	Száradás: 20 °C	20 – 30 Min.
	60 °C	
	Infra (rövidhullám)	4 Min.
	(középhullám)	5 – 10 Min.
	Csiszolás	P 80/150
	Excenter	kontrollfesték 581-90
		P 240 kittelés és régi fényezés

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany