










# Glasurit® 2-rétegű fedőfesték 90 metáll kész szín

# D

- Alkalmazása:** 2-rétegű metállhatás fényezések, vízzel higítható. Nedves-a-nedvesre eljárás Glasurit 923-.VOC szintelen lakkokkal
- Tulajdonságai:** Magas takarókéesség, magas gazdaságosság. vízzel higítható, szerves oldószertartalom < 10 %, teljesíti az összes aktuális VOC-szabályozást.
- Megjegyzések:**
- Glasurit® 2-rétegű fedőfesték 90 kész szín 70 súlyrész Glasurit® 2-rétegű – keverőlakkból 90-M4 , valamint 30 súlyrész 90 sor kész színből van keverve.
  - A szellőzési időket az arra alkalmas fűtató berendezésekkel jelentősen csökkenthetjük.
  - Szellőzési idő 923- szintelen lakk felhordása előtt 2-3 Min. (matt felület)
  - **2004/42/IB(d)(420)419:** Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.d) felhasználásra kész beállításban max. 420 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 419 g/l.

	<b>Felépítmény</b>	<b>RATIO-AQUA</b>	
			<b>Kiadósság</b> 130 m <sup>2</sup> /l 1 µm-nál
	<b>Keverési arány</b>	70 % súly. 90-M4 30 % súly. 90-kész szín  2 : 1 100 térf.% 90- metáll (90-M4 keverőlakk keverékj / 90-Fertigton )	( összeöntés után összekeverni! )
	<b>Higító</b>	50 térf.% 93-E3 higító ( hozzáadás után <b>AZONNAL</b> összekeverni! )	
	<b>Viszkozitás DIN 4 20°C</b>	ca. 18 – 24 s	<b>Edényidő 20°C</b> A keveréket műanyag, vagy belül festett dobozban 6 hónapig tárolhatjuk
	<b>Felsőtartályos Nyomás</b>	HVLP-Pisztoly: 1,2 - 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar fűvókanyomás	Hagyományos pisztoly 1,2 – 1,4 mm 2,0 bar
	<b>Szórásmenetek</b>	2 (takarásra fűjni) + ½ zur hatáskiegyenlítés	<b>Rétegvastagság</b> 10-15 µm
	<b>Szellőzési idő 20°C</b>	Minden réteg után kb. 5 Min.	
	<b>Köztes száradás Száradás: 20°C Fujatás Dry Jet-el</b>	Minden réteg után mattrá fűjatni	
	<b>Csiszolás</b>	A porzárványokat szárazon kicsiszolhatjuk, végül utánködölni.	

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.  
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat ( termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG  
Geschäftsbereich Automotive Refinish /  
Commercial Transport Coatings Solutions  
Glasuritstraße 1  
48165 Münster  
Germany