

Glasurit® háromrétegű adalék lakk











Alkalmazása:

Adaléklakk a 90-es sor háromrétegű receptúráihoz
A 90-M5-el áttetsző hatásokat érünk el.

Megjegyzések:

■ **2004/42/IB(d)(420)419:** Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.d) felhasználásra kész beállításban max. 420 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 419 g/l.

	Felépítmény	
	Keverési arány	A 90-es sor receptúrái szerint 100 térf.% 90- (a receptúra tartalmazza a . 90-M 5-öt)
	Hígító	50 Vol.% 93-E3, vagy 93-E3 lassú hígító (hozzáadás után AZONNAL összekeverni!)
	Viszkozitás DIN 4 20°C	18 –24 s
	Felsőtartályos Nyomás	HVLP-Pisztoly: 1,3 mm 2,0 bar /0,7 bar fúvókanyomás Hagyományos pisztoly 1,2 – 1,4 mm 2,0 bar
	Szórásmenetek	2 + ½ a hatáskiegyenlítéshez Rétegvastagság 10-15 µm
	Szellőzési idő 20°C	Minden réteg után kb. 5 Min.
	Köztes száradás Száradás: 20°C fujatás Dry Jet-el	Minden réteg után mattrá szellőztetni

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany