










## Glasurit® kétrétegű fedőfesték 90 Metáll/ UNI/ Gyöngyhatás

# D

- Alkalmazása:** Kétrétegű metáll és UNI fényezések, vízzel hígítható. Nedves-a-nedvesre eljárás Glasurit 923- szintelen lakkokkal.
- Tulajdonságai:** Magas takaróképesség, magas gazdaságosság. vízzel hígítható, szerves oldószer tartalma < 10 %
- Megjegyzések:**
- A járműjavítás komplett színspektruma receptúrákkal lefedve 90-M4 keverőlakkból és bázisfestékekből
  - Nagyobb felületek, vagy magas hőmérsékleten való feldolgozás esetén lehetőség van a receptúrában a 90-M4 keverőlakk 90-M4 lassúra cserélésére, a 93-E3 93-E3 lassúra cserélésével egyidőben.
  - A kikevert színek műanyag, vagy belül festett dobozokban 6 hónapig tárolhatók.
  - Használjon IC 330-at, amennyiben ezt a járműgyártók javasolják (lásd műszaki info.)
  - A szellőzési idő az arra alkalmas szellőztető berendezésekkel rövidíthető.
  - Szellőzési idő a 923- szintelen lakk felhordása előtt: 2-3 perc (lemattulásig)
  - **2004/42/IIB(e)(840)685:** az EU által meghatározott VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.d) használatra kész beállításban max. 540 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 419 g/l.

	<b>Felépítmény</b>	<b>RATIO Aqua</b>	
			<b>Kiadósság</b> 130 m <sup>2</sup> /l 1 µm
	<b>Keverési arány</b>	2 : 1 100 térf.% 90- metáll/Uni ( receptúra szerint )	
	<b>Hígító</b>	50 térf.% hígító 93-E3 * <b>( hozzáadás után azonnal összekeverni! )</b>	
		* 90-M4 lassú alkalmazása esetén használjon 93-E3 lassút	
	<b>Szórási viszkozitás DIN 4 20°C</b>	kb. 18 – 24 s	<b>Edényidő 20°C</b>
	<b>Felsőtartályos Nyomás</b>	HVLP-pisztoly: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar fúvókanyomás	Alkalmos felsőtartályos 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	<b>Szórásmenetek</b>	2 (takarásra) + ½ effektkiegyenlítés	<b>Rétegvastagság</b> 10-15 µm
	<b>Szellőzési idő 20°C</b>	minden réteg után kb. 5 perc	
	<b>Köztes száradás Száradás: 20°C Dry Jettel fújatni</b>	minden réteg után matta szellőztetni	
	<b>Csiszolás</b>	porzárványok szárazon kicsiszolhatók, utána kiködölni.	

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.  
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat ( termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings GmbH  
Automotive Refinish Coatings Solutions  
Europe  
Glasuritstraße 1  
48165 Münster  
Germany

