

Glasurit® üvegszálás kitt



- Alkalmazása:** Üvegszállal erősített, könnyen húzható polyeszter kitt kisebb, átrozsdásodott helyekre
- Tulajdonságai:** sérült GFK-elemek kijavítására
- Megjegyzések:** **2004/42/II(b)(250)180:** Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.b) felhasználásra kész beállításban max. 250 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 180 g/l.

	Felépítmény	
	Keverési arány	100 % 901-21
	Edző	2 –3 % 948-36
	Hígító	
	Edényidő 20 °C	5 Min.
	Száradás 20 °C 60 °C	20 Min.
	Infra (rövidhullám) (középhullám)	4 Min. 5 – 10 Min.
	Csiszolás Excenter	P 80 / P 150

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany