

Glasurit® MS-extra matt színtelen lakk



- Alkalmazása:** 2K-színtelen lakk 2 rétegű matt fényezésekhez
Különböző fényességi fokok elérésére keverhető Glasurit 923-57 rugalmas matt lakkal
További információ az S12, „matt színtelen lakk rendszer“ eljárásban
- Tulajdonságai:** Extra matt, rugalmas (fényességi fok: 22 ± 3 60° szögnél)
- Megjegyzések:**
- Edzőt és hígítót a tárgynagyság és hőmérséklet szerint válasszunk.
 - Alkalmos eljárás az extra matt széria fényezés javítására.
 - Alkalmos lökhárítók, stb.. fényezésére.
 - **Felhordása légítító adalék nélkül!**
 - **2004/42/IB(e)(840)685:** az EU által meghatározott VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.e) használatra kész beállításban max. 540 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 700 g/l.

	Felépítmény		Kiadósság 240 m ² /l 1 μm
	Keverési arány	2 : 1+ 10% 100 térf. % 923-55	VOC edzőkkel (súly): 100 gr. 923-55
	Edző	50 térf. % 929-93/-91	33 gr. 929-31, -33, -34
	Hígító	10 térf. % 352-91	17gr. 352-91
	Szórási viszkozitás DIN 4 20°C	kb. 16 – 18 s	Edényidő 20°C 4 h
	Felsőtartályos Nyomás	HVLP-pisztoly: 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar fúvókanyomás	Alkalmos felsőtartályos 1,3 – 1,4 mm 2,0 bar
	Szórásmenetek	2	Rétegvastagság 40 – 50 μm
	Szellőzési idő 20°C	Minden réteg után, és szárítás előtt matta szellőztetni	
	Száradás: 20°C 60°C	7 h 30 perc.	
	Infra (rövidhullám) (középhullám)	8 perc. 10 – 15 perc.	

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adattap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1μ-os részecskéket tartalmaz.

BASF Coatings GmbH
Automotive Refinish Coatings Solutions
Europe
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany

