










# Glasurit® COMO szintelen lakk VOC

# K

- Alkalmazása:** Poliuretán lakk kétrétegű rendszerekhez
- Tulajdonságai:** Szintelen lakk magas szárazanyag tartalommal, alkalmazható a javítófényezés minden tartományában
- Glasurit Como VOC 929-888 edzőt használjunk
  - **2004/42/IIIB(d)(420)419:** Az EU által előírt VOC határértéke ennek a terméknek (termékcsoport: IIB.d) felhasználásra kész beállításban max. 420 g/l. Ennek a terméknek a VOC-tartalma 419 g/l.
- Megjegyzések:**

	<b>Felépítmény</b>		
			<b>Kiadósság</b> 311 m <sup>2</sup> /l 1 µm-nál
	<b>Keverési arány</b>	4 : 1 400 térf. % 923-888	
	<b>Edző</b>	100 térf. % 929-888	
	<b>Hígító</b>		
	<b>Viszkozitás DIN 4 20 °C</b>	18 – 20 s	<b>Edényidő 20 °C</b> 2 h
	<b>Felsőtartályos Nyomás</b>	HVLP-Pisztoly: 1,2 - 1,3 mm 2,0 – 3,0 bar /0,7 bar fúvókanyomás	Hagyományos pisztoly 1,2 – 1,4 mm 2,0 bar
	<b>Szórásmenetek</b>	½ + 1 réteg	<b>Rétegvastagság</b> 40 – 60 µm
	<b>Száradás: 60 °C</b>	30 Min.	
	<b>Infra ( rövidhullám ) ( középhullám )</b>	8 Min. 10 – 15 Min.	

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.  
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

BASF Coatings AG  
Geschäftsbereich Automotive Refinish /  
Commercial Transport Coatings Solutions  
Glasuritstraße 1  
48165 Münster  
Germany

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, foto, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat ( termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz