

Glasurit® 1K műanyag-alapozó

G

Alkalmazása: Tapadásközvetítő műanyagokhoz

Tulajdonsága: Általános tapadásközvetítő minden festhető műanyaghoz a szgk. tartományban, szóróflakonban.





Töltőnek használjunk: Glasurit HS-töltő / -töltőalapozó 285*

*= lágyítót szükség szerint a V3a alapján hozzáadni!

- GFK-elemek: 934-10 nem szükséges

2004/42/IB(e)(840)688: Az EU által előírt VOC-határértéke az ilyen termékeknek (kategória: IIB.e) szórásrakész beállításban max. 840 g/l lehet. Ennek a terméknek a VOC-értéke 688 g/l

Megjegyzések:

	Alkalmazása	<u>alapozás</u>
	Felépítmény	V3a
		kiadósság
	Rázni	2 min.
	Szórásmenetek	1 - 2
	Rétegvastagság	5 - 10 µm
	Szellőzési idő 20°C	ca. 15 Min.

A 1999/45/EG rendszámú irányvonal, és a nemzeti előírások szerint, Lásd. EU biztonsági adatlap.
A termékek szakember által való feldolgozásra alkalmasak.

Ezen nyomtatvány adatai jelenlegi ismereteinken, és tapasztalatainkon alapulnak. Termékeink felhasználóit mentesíti a lehetséges hatások saját maga által történő kikísérletezése vagy ellenőrzése alól. Egy konkrét felhasználási igény esetén a termék alkalmasságát és tulajdonságait garantálni nem tudjuk. Az összes itt közölt leírás, rajz, fotó, adat, arányok, súlyok, stb.. általános információk; előzetes bejelentés nélkül változhatnak, és nem képezik szerződésben lefektetett terméktulajdonsági adatokat (termékspecifikáció). Az esetleges védjegyek, törvények és megállapodások betartása a vásárló felelőssége..Nem zárható ki, hogy a termék < 0,1µ-os részecskéket tartalmaz

BASF Coatings AG
Geschäftsbereich Automotive Refinish /
Commercial Transport Coatings Solutions
Glasuritstraße 1
48165 Münster
Germany