

ZÁKLADNÉ NÁTERY A OCHRANNÉ VRSTVY



TOUGHCOAT 2

TOUGHCOAT 2 je zmes syntetickej gummy a živice určená na ochranu spodných častí karosérie automobilu.

Kód	34481
Skf. kód	TCB2
Názov	TOUGHCOAT 2
Obsah	1 l

Vlastnosti a výhody

- Rýchle schnutie produktu
- Tixotropný
- Výborná odolnosť a flexibilita
- Široký rozsah teplôt -20 °C až +80 °C
- Urýchlenie opráv karosérie automobilov
- Je možné aplikovať na všetky druhy podkladov (pred aj po náteri)
- Nesteká, nedeformuje sa pri väčších vrstvách
- Chráni spodok karosérie a exponované miesta proti a korózii a abrazívnym vplyvom
- Možnosť aplikácie počas celého roku

Aplikácia

TOUGHCOAT 2 je zmes syntetickej gummy a živice určená na ochranu spodných častí karosérie a ostatných exponovaných miest automobilu. Výborne chráni proti korózii i abrazívnym vplyvom. Tiež je možno TOUGHCOAT 2 použiť ako zvukový izolant vo vnútri plechov karosérie.

Návod na použitie

1. Ošetrované plochy najprv ošetríte
2. Odmastíte plochy produktom KENT Acrysol
3. Nádobu s produktom pred použitím dôkladne pretraste
4. Aplikujte ToughCoat 2 na ošetrované plochy pomocou Kent Syphon Gun GSH v rovnomernej vrstve. Nástavec GSH nastavte tak, aby ste dosiahli požadovanú štruktúru. Ďalší náter môžete aplikovať po zaschnutí (asi 2 hodiny)
5. Po použití nádobu uzavrite vrchnákom a pištol prepláchnite Acrysolom.

Technické informácie

Aplikácia	pomocou striekacej pištole
Farba	čierna
Bod vzplanutia	>55 °C
Teplotný rozsah použitia	-20 °C +80 °C
Teplota skladovania	+5 °C do +80 °C
Doba schnutia	cca. 20 minút
Priľnavosť náteru	dobrá
Hustota (25 °C)	1,04 +/- kg/dm ³ (DIN 51757)
Obsah VOC	525 g/l
Viskozita	9000+/-1500 cps

Objem sušiny	44-47 % (DIN 53216)
Prelakovateľnosť	po úplnom vytvrdnutí
Sol'ný test	400 hodín (DIN 50021)
KBÚ	áno
Informácie o rizikách	škodlivý, nebezpečný pre životné prostredie
Životnosť	30 mesiacov
Objem	1 liter
Balenie	6 ks/kartón

Primárne použitie



Sekundárne použitie



Certificate No.1427/97



Certificate No.1427/97

UPOZORNENIE

Všetky hore uvedené informácie vychádzajú z našich posledných skúseností a vedomostí o danom produkte a sú spracované s najväčšou starostlivosťou. Z dôvodu rôznorodosti použitia, podmienok prepravy a skladovania jednotlivých produktov však nemôžeme zaručiť výsledky spracovania a použitia. Preto odporúčame vždy vykonať vlastnú skúšku použitia produktu a overiť si vhodnosť použitia produktu. Spoločnosť SlovaKENT s.r.o. v žiadnom prípade nenesie zodpovednosť za náhodné škody alebo za škody spôsobené nesprávnym používaním alebo predajom výrobku inému zákazníkovi. Záruka, ktorú SlovaKENT s.r.o. poskytuje, sa týka iba štandardných predajných podmienok tohto výrobku v zmysle všeobecných obchodných a reklamačných podmienok spoločnosti.